



Cra. 1 # 61 A 30, Centro Comercial Colon Plaza, Locales 8 y 9
 Santiago de Cali, Valle, Colombia
 Tel. (+57 -2) 683 16 61 - Cel: (+57 -2) 311 771 21 01
 E-mail: ventas@sumintec-ltda.com
 Sitio web: www.sumintec-ltda.com

Cintas magnéticas

MAG03-I... con el pegamento de interior

MAG03-IO... con el pegamento de interior/al aire libre

Grueso de la cinta: 1/32 " (0.030 "). 0.762m m.

LONGITUD DE LA ANCHURA X PEGAMENTO DE INTERIOR

el 1/2 " X los 200ft
3/4 " X los 200ft
1 " X los 200ft

INDOOR/OUTDOOR

el 1/2 " X los 200ft
3/4 " X los 200ft
1 " X los 200ft

MAG06-I/MAG06-IO son las solas cintas magnéticas autas-adhesivo hechas frente que se abarcan de un UN IMÁN FLEXIBLE DE VARIOS POLOS de la CARA (un compuesto de las partículas de la ferrita del estroncio y/o del bario orientadas con a matriz termoplástica del polímero) montada en una película de poliéster fina, revestida en ambos lados con el caucho agresivo basó la presión - pegamento sensible. La cinta es uno mismo-herida proveída en un trazador de líneas semi-blanqueado del papel de Kraft. Estos imanes permanentes siguen magnetizados si no sujetado indefinidamente a una fuerza de desmagnetización.

DE INTERIOR

el 1/2 " X el 100ft
3/4 " X el 100ft
1 " X el 100ft

INDOOR/OUTDOOR

el 1/2 " X el 100ft
3/4 " X el 100ft
1 " X el 100ft

Las especificaciones enumeradas son los valores de característica típicos de la **cinta del poliéster de la C.C.** usada en el imán flexible.

NOTA: RODILLOS MÁS ANCHOS, TIRAS y CORTAN con tintas ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES - por encargo resolver tus usos específicos: precortado o prescored; cortado con tintas en cualquier forma; con o sin el pegamento; con las diversos fuerzas y arreglos del poste basados en producto y fuerza que magnetizan requerida; en gruesos a partir de la 0.020 " a 0.120 " - LLAMAR CON EL REQUISITO PARA TASAR.

	De interior	De interior/al aire libre
Pegamento	Caucho basado	Caucho basado
Grueso (portador + pegamento)	milipulgada 3.3 (0.084m m)	milipulgada 4.5 (0.114m m)
Tachuela rápida (acero inoxidable)	7 lbs/in ²	8 lbs/in ²
Adherencia de la cáscara (acero inoxidable - 30 minutos)	8 lbs/in	10 lbs/in
Esquileo (horas a bajar - 2 PSI @ 73F)	CD 12 MD/14	CD 12 MD/14
Alargamiento	CD DEL 60% MD/EL 45%	CD DEL 60% MD/EL 45%
Rasgón (MD y CD)	1.5 libras.	1.5 libras.